

KARTA TECHNICZNA

Folia ZEWNĘTRZNA PAROPRZEPUSZCZALNA WTO, WTO Mini, WTO Siatka

Przebadano przez:

ITB[®] jakość w budownictwie
Instytut Techniki Budowlanej



Folia zewnętrzna – paroprzepuszczalna – z wylanymi dwoma paskami kleju o szerokości 19 mm i 12 mm do przyklejenia do profilu okiennego oraz z paskiem butylu o szerokości 19 mm do przyklejenia do muru.

Folia do zastosowania na zewnątrz budynku.

PARAMETR	Metoda badawcza	WARTOŚĆ
Paroszczelność	EN 12572	Sd 0,07 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026:2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026:2001	KLASA 4
Odporność na UV		3 miesiące
Zakres pracy w temperaturach		-40°C do +80°C
Temperatura aplikacji		+5°C do +30°C od -10°C wersja zimowa
Składowanie		24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C, w zamkniętych magazynach

